

Kriebcoat Superior HighBulk

Technische Spezifikation

Technical Data Sheet

Faserbasis Raw material / furnish	deinktes chlorfrei gebleichtes Altpapier; Holzstoff secondary fibres - deinked and no chlorine bleaching in production process, mechanical pulp
Oberfläche Surface	Matte Oberfläche mat surface
Einsatzzweck Applications	Rollenoffset - Heatset für Werbedrucke, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge Web offset-Heatset for flyers, magazines, newspapers, catalogues
Umweltzeichen Environmental standards	Blauer Engel, FSC, PEFC, EU-Ecolabel Blue angel, FSC, PEFC, EU-Ecolabel

Parameter			Toleranz Tolerances	Wert Value							
Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m²	± 2	48	51	54	57	60	65	70	80
spez. Volumen spezific Volumen		cm³/g	± 0,1	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	sec	± 10	60	60	60	60	60	60	60	60
Glanz (Gardner 75°) Gloss	Tappi 480	%	± 3	10	10	10	10	10	10	10	10
Opazität Opacity	ISO 2471	%	± 2	96	96	96,5	96,5	97	97,5	98	98
Weiß Brightness	ISO 2470	%	± 2	77,5	77,5	78	78	78	78,5	78,5	78,5

Quality Paper Made in Germany



KÜBLER & NIETHAMMER
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

gültig ab / valid from: 01.07.2017