

**KRIEPA PRINT 76
(KP 76)**

Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier
improved newsprint paper
Heatset + Coldset

Technische Spezifikation

Technical Data Sheet

Faserbasis Raw material / furnish	100 % deinktes, chlorfrei gebleichtes Altpapier 100 % secondary fibres, deinked, no chlorine bleaching in production process
Oberfläche Surface	Seidenmatte Oberfläche, Naturpapier silk mat surface, nature paper
Einsatzzweck Applications	Rollenoffset - Heatset für Werbedrucke, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge Web offset - Heatset for flyers, magazines, newspapers, catalogues
Umweltzeichen Environmental standards	FSC, PEFC FSC, PEFC

Parameter			Toleranz Tolerances	Wert Value								
Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	± 2	34	38	40	42	45	48,8	52	55	60
spez. Volumen spezific Volumen		cm ³ /g	± 0,1	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	sec	± 50	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Opazität Opacity	ISO 2471	%	± 2	88	93	93	93	93	95	96	96	96
Weiß Brightness	ISO 2470	%	-3	76	76	76	76	76	76	76	76	76

Quality Paper Made in Germany



KÜBLER & NIETHAMMER
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

gültig ab / valid from: 03.01.2018