

**KRIEPA PRINT Heatset
(KPH)**

**Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier
improved newsprint paper**

Technische Spezifikation
Technical Data Sheet

Faserbasis Raw material / furnish	100 % deinktes, chlorfrei gebleichtes Altpapier 100 % secondary fibres, deinked, no chlorine bleaching in production process
Oberfläche Surface	Seidenmatte Oberfläche, Naturpapier silk mat surface, nature paper
Einsatzzweck Applications	Rollenoffset - Heatset für Werbedrucke, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge Web offset - Heatset for flyers, magazines, newspapers, catalogues
Umweltzeichen Environmental standards	FSC, PEFC FSC, PEFC

Parameter			Toleranz Tolerances	Wert Value							
Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m²	± 2	34	38	40	42	45	48,8	52	55
spez. Volumen spezific Volumen		cm³/g	± 0,1	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	sec	± 50	250	250	250	250	250	250	250	250
Opazität Opacity	ISO 2471	%	± 2	88	93	93	93	93	95	96	96
Weiß Brightness	ISO 2470	%	± 3	70	70	70	70	70	70	70	70

Quality Paper Made in Germany



KÜBLER & NIETHAMMER
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

gültig ab / valid from: 13.10.2017