

**KRIEPA PRINT
(KP)**

**Aufgebessertes Zeitungsdruckpapier
improved newsprint paper
Heatset + Coldset**

Technische Spezifikation
Technical Data Sheet

Faserbasis Raw material / furnish	100 % deinktes, chlorfrei gebleichtes Altpapier 100 % secondary fibres, deinked, no chlorine bleaching in production process
Oberfläche Surface	Matte Oberfläche, Naturpapier mat surface, nature paper
Einsatzzweck Applications	Rollenoffset - Heatset, Coldset für Werbedrucke, Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge Web offset - Heatset, Coldset for flyers, magazines, newspapers, catalogues
Umweltzeichen Environmental standards	FSC, PEFC FSC, PEFC

Parameter			Toleranz Tolerances	Wert Value							
Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m²	± 2	34	38	40	42	45	48,8	52	55
spez. Volumen spezific Volumen		cm³/g	± 0,1	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	sec	± 10	90	90	90	90	90	90	90	90
Opazität Opacity	ISO 2471	%	± 2	88	93	93	93	93	95	96	96
Weiß Brightness	ISO 2470	%	± 3	70	70	70	70	70	70	70	70

Quality Paper Made in Germany



KÜBLER & NIETHAMMER
PAPIERFABRIK KRIEBSTEIN AG

gültig ab / valid from: 13.10.2017